



Registro: 219/CS



Registro: 024/CA

MATRÍZ

Curtidores No.34. Zona Industrial Xhala. Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54714

Tels: (55) 5872 7775 | (55) 5872 7674 | (55) 5378 3151 | (55) 5378 3711

SUCURSAL

Av. Hércules No.301A. Bodega 11, Poligono Empresarial. Sta. Rosa de Jáuregui. Qro. C.P. 76220

Tels: (442) 291 1098 | (442) 291 1445

ACERO 4140 TRATADO

1. Descripción: Esté acero responde muy bien al tratamiento térmico, su contenido de cromo provee buena penetración de la dureza y el Molibdeno proporciona uniformidad de la misma y alta resistencia.

2. Aplicaciones: barras de conexión, flechas e transmisión, flechas axiales para trabajo pesado, pistones, partes para bombas, mangos entre otros.

3. Composición Química:

Tabla de composición química	
CARBONO	0.38/0.43
MANGANESIO	0.75/1.00
FÓSFORO (máx)	0.035
AZUFRE (máx)	0.04
SILICIO	0.15/0.30
CROMO	0.80/1.10
MOLIBDENO	0.15/0.25

