



Registro: 219/CS



Registro: 024/CA

MATRÍZ

Curtidores No.34. Zona Industrial Xhala. Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54714

Tels: (55) 5872 7775 | (55) 5872 7674 | (55) 5378 3151 | (55) 5378 3711

SUCURSAL

Av. Hércules No.301A. Bodega 11, Poligono Empresarial. Sta. Rosa de Jáuregui. Qro. C.P. 76220

Tels: (442) 291 1098 | (442) 291 1445

PLACA

1. Descripción: Acero estructural de buena soldabilidad, adecuado para la fabricación de vigas soldadas para edificios, estructuras remachadas, y atornilladas, bases de columnas, piezas para puentes y depósitos de combustibles.

2. Aplicaciones: Construcción de puentes, estanques, estructuras para industrias, edificios, torres y aplicaciones estructurales en general.

3. Composición Química:

Tabla de composición química	
CARBONO	0.26
MAGNESIO	0.80/1.20
SILICIO	0.40
FÓSFORO	0.04
AZUFRE	0.05